CONFIDENT PHOENIX CALICUT							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE LIMIT(N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	14/12/15	P99	M30	20	30	22.81	30.15
2	15/12/15	P58	M30	20	30	20.44	31.85
3	16/12/15	P98	M30	20	30	24.07	30.59
4	16/12/15	P97	M30	20	30	21.04	30.37
5	17/12/15	P57	M30	20	30	24.81	32.96
6	17/12/15	P93	M30	20	30	20.15	38.52
7	18/12/15	P41	M30	20	30	19.70	31.26
8	18/12/15	P83	M30	20	30	19.48	32.29
9	19/12/15	PCTM	M30	20	30	22.94	34.96
10	22/12/15	P22	M30	20	30	18.44	31.26
11	22/12/15	P96	M30	20	30	20.37	30.81
12	23/12/15	P95	M30	20	30	18.52	31.04
13	23/12/15	P23	M30	20	30	20.44	31.11
14	24/12/15	P94	M30	20	30	20.74	30.67
15	24/12/15	P18	M30	20	30	19.18	30.74
16	25/12/15	P80	M30	20	30	18.22	31.85
17	26/12/15	P19	M30	20	30	21.48	31.40
18	26/12/15	P79	M30	20	30	22.22	30.96
19	28/12/15	P78	M30	20	30	19.85	34.52
20	29/12/15	P77	M30	20	30	19.85	32.07
21	29/12/15	P07	M30	20	30	21.70	31.26
22	30/12/15	P76	M30	20	30	18.59	33.33
23	31/12/15	P60	M30	20	30	19.48	32.15
24	01/01/16	P20	M30	20	30	20.37	34.52
25	01/01/16	P61	M30	20	30	21.19	34.00
26	02/01/16	P21	M30	20	30	20.37	34.52
27	02/01/16	P59	M30	20	30	20.51	36.14
28	04/01/16	P11	M30	20	30	20.74	33.41
29	04/01/16	P40	M30	20	30	21.11	38.15
30	05/01/16	P08	M30	20	30	20.89	32.81
31	05/01/16	P39	M30	20	30	22.00	32.59
32	06/01/16	P09	M30	20	30	21.04	31.85
33	06/01/16	P37	M30	20	30	20.74	34.07
34	07/01/16	P38	M30	20	30	20.37	35.19
35	07/01/16	P10	M30	20	30	20.52	36.15